

Отменя и замества всички предишни издания

КАРБАМИДНА СМОЛА К 315-55 Б**Карбамид-формалдехидна смола**

Доставна форма:	55% -ен разтвор в n-бутанол
Употреба:	За производството на комбинирани лакове с киселинно втвърдяване, съхнещи при температура на околната среда.
Класификация:	Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид : (визуално)	Хомогенна бистра течност
Цвят по скалата на Гарднер: (БДС ISO 4630)	max 2
Съдържание на нелетливи вещества, 1 g/90⁰C/1h: (БДС EN ISO 3251)	55±1,5%
Условен вискозитет, Ø 4 mm/(20±0,5)⁰C: (DIN 53211-4)	35-65 s
Киселинно число на 100% на смола: (БДС EN ISO 3682)	max 3,5 mgKOH/g
Съдържание на свободен формалдехид: (ФМ № 42)	max 0,9 %
Съвместимост (смола : разтворител)	
- с n-хептан	min 1:1,8
- с минерален терпентин (съдържание на ароматни въглеводороди 18%)	min 1:3

ДРУГИ ДАННИ

Вискозитет по Брукфилд 23°C: (ISO 2555)	150-250 mPa.s
Плътност при 20°C: (БДС ISO 2811-1)	0,97 g/cm ³
Пламна температура, затворен тигел: (БДС ISO 2719)	29 °C
Вискозитет по Гарднер при 25°C (ASTM D -1545)	F- J
Разтворимост:	Разтваря се в n-бутанол и други алкохоли ; ароматни въглеводороди
Приложение:	Карбамидната смола К315-55 Б се използва в комбинация с ниско- и средномаслени алкидни смоли при производството на киселинно-отвърдяващи се лакове, съхнещи при температура околната среда.
Опаковка:	В поцинковани варели, пластмасови или хромникелови контейнери, цистерни от неръждаема стомана
Съхранение:	Съхранява се в добре затворени опаковки, в закрити, сухи и пожарообезопасени складови помещения, предпазени от преки слънчеви лъчи, при температура от 5°C до 30°C. Гаранционен срок на съхранение - 6 месеца от датата на производство.
Хигиена , безопасна работа и екология:	Справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.



Русе 7000, бул. "Трети март" 21, тел. 082 / 886 303; факс 082 / 886 257
www.orgachim.bg