

БАЛКИД 370 МК – 50 М

**Нискомаслена алкидна смола, модифицирана с дестилирани
мастни киселини**

| | |
|------------------------|---|
| Доставна форма: | 50% -ен разтвор ксилен / Дованол РМА/ циклохексанон |
| Употреба: | За производство на висококачествени двукомпонентни емайллакове и други специални покрития за метал в комбинация с полиизоцианатен втвърдител. |
| Класификация: | Съответства на изискванията на европейското законодателство. |

ХАРАКТЕРИСТИКА

| ПОКАЗАТЕЛИ | НОРМА |
|---|--------------------------|
| Външен вид : (визуално) | Еднородна бистра течност |
| Цвят по скалата на Гарднер: (БДС ISO 4630) | max 5 |
| Съдържание на нелетливи вещества, (1,0g/120°C/25min): (БДС EN ISO 3251) | 50±1 % |
| Време за изтичане от фуния 6mm при 23°C : (БДС EN ISO 2431) | 50-80 s |
| Киселинно число на 100% на смола: (БДС EN ISO 3682) | max 15 mgKOH/g |

ДРУГИ ДАННИ

| | |
|---|---------------|
| Маслено съдържание: | 37 % |
| Вискозитет по Брукфилд при 23°C: (ISO 2555) | 250-500 mPa.s |
| Хидроксилно число на 100%-на смола: (БДС EN ISO 4629) | 85-95 mgKOH/g |

| | |
|--|---|
| Плътност при 20°C: (БДС ISO 2811-1) | 1,0 g/cm ³ |
| Пламна температура в затворен тигел: (БДС EN ISO 2719) | 35°C |
| Разтворимост: | Разтваря се в ксилен, Дованол РМА и циклохексанон. Има ограничена разтворимост в алифатни алкохоли. |
| Приложение: | <p>Балкид 370 МК-50 М придава на покритията висок гланц и добра светлоустойчивост. Смолата е подходяща за пигментирани системи в светли тонове, предназначени за външни и вътрешни финишни покрития.</p> <p>Използва се за производство на висококачествени двукомпонентни емайллакове и други специални покрития за метал в комбинация с полиизоцианатен втвърдител.</p> <p>Смолата е съвместима със средно и нискомаслени алкидни смоли; с аминосмоли (меламинови) и има ограничена съвместимост с високомаслени алкидни смоли.</p> |
| Опаковка: | В метални варели; пластмасови контейнери; цистерни от неръждаема стомана |
| Съхранение: | <p>Съхранява се в добре затворени опаковки, в закрити, сухи и добре проветриви складови помещения, предпазени от преки слънчеви лъчи, при температура не по-висока от 30°C.</p> <p>Гаранционен срок на съхранение- 12 месеца от датата на производство.</p> |
| Хигиена, безопасна работа и екология: | Справка с Информационния лист за безопасност (MSDS). |

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

Orgachim®

Русе 7000, бул. "Трети март" 21, тел. 082 / 886 340; факс 082 / 886 340
www.orgachim.bg