

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
АВГУСТ 2014

Отменя и замества всички предишни издания

БАЛКИД 570 СУ-60 МТ



Въздушно-съхнеща уретан-алкидна смола, модифицирана с алифатен изоцианат, на база растително масло

Доставна форма:	60% в минерален терпентин Балкид 570 СУ-60 МТ съдържа NCOсв.<0,1%
Употреба:	За производство на еднокомпонентни полиуретанови лакове за дърво и метал.
Класификация:	Съответства на изискванията на европейското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид : (визуално)	Еднородна бистра течност
Цвят по скалата на Гарднер на 50%-ен разтвор в минерален терпентин: (БДС ISO 4630)	max 7
Съдържание на нелетливи вещества, 125°C/1h: (БДС EN ISO 3251)	60 ± 1 %
Вискозитет по Брукфилд при 23°C: (ISO 2555)	2500 - 4500 mP.s
Киселинно число на 100% на смола: (БДС EN ISO 3682)	max 4 mg KOH/g

ДРУГИ ДАННИ

Маслено съдържание:

57 %

Orgachim®

Плътност при 20°C:
(БДС ISO 2811-1)

0,93 g/cm³

Пламна температура, затворен тигел:
(БДС ISO 2719)

40°C

Разтворимост:

Разтваря се в минерален терпентин и други алифатни въглеводороди.

Приложение:

Покритията на база Балкид 570 СУ-60 МТ се отличават с много добра съхливост, атмосфероустойчивост, водо- и износоустойчивост. Препоръчително сикативирание: 0,08% Со , 0,09% Са , 0,065% Zn, 0,03% Zr, изчислено спрямо 100% смола.

Може да се комбинира с други алкидни смоли (средно- и високомаслени) за подобряване на съхненето, гланца и светлоустойчивостта.

Опаковка:

В метални варели; пластмасови контейнери; цистерни от неръждаема стомана.

Съхранение:

Съхранява се в закрити, сухи и добре проветриви складови помещения, предпазени от преки слънчеви лъчи, при температура не по-висока от 30°C.

Гаранционен срок на съхранение - 12 месеца от датата на производство.

Хигиена, безопасна работа и екология:

Справка с Информационния лист за безопасност (MSDS).

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

Orgachim®

Русе 7000, бул. "Трети март" 21, тел. 082 / 886 340; факс 082 / 886 340
www.orgachim.bg