

БАЛКИД 260 МК – 60 К

Нискомаслена пентафталова въздушносъхнеща алкидна смола, модифицирана с дестилирани мастни киселини

Доставна форма:	60% -ен разтвор в ксилен.
Употреба:	За производство на бързосъхнещи грундове, емайлакове и специални покрития за метал с ефект на ковано желязо.
Класификация:	Съответства на изискванията на европейското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид : (визуално)	Еднородна бистра течност
Цвят по скалата на Гарднер на 50%-ен разтвор в ксилен: (БДС ISO 4630)	max 5
Съдържание на нелетливи вещества: (125°C/1h) (БДС EN ISO 3251)	60±1 %
Вискозитет по Брукфилд при 23°C: (ISO 2555)	2000 – 3300 mPa.s
Киселинно число на 100% на смола: (БДС EN ISO 3682)	max 12 mgKOH/g

ДРУГИ ДАННИ

Маслено съдържание:	26 %
Фталов анхидрид на 100% на смола:	38 %
Плътност при 20°C: (БДС ISO 2811-1)	1,02 g/cm ³

Orgachim®

Пламна температура в затворен тигел:
(БДС ISO 2719)

27°C

Разтворимост: Разтваря се в ароматни въглеводороди, естери и кетони.

Приложение: Покритията, получени на база Балкид 260 МК – 60 К се характеризират с бързо съхнене, висок гланц, висока устойчивост на жълтеене, атмосфероустойчивост и добри антикорозионни свойства. Смолата е съвместима с други нискомаслени въздушносъхнещи алкиди. Препоръчително сикативиране е 0,05-0,07% Со; 0,1-0,3% Са; 0,15-0,3% Zr, изчислено спрямо 100%-на смола.

Опаковка: В метални варели; пластмасови контейнери; цистерни от неръждаема стомана

Съхранение: Съхранява се в добре затворени опаковки, в закрити, сухи и добре проветриви складови помещения, предпазени от преки слънчеви лъчи, при температура не по-висока от 30°C. Гаранционен срок на съхранение- 12 месеца от датата на производство.

Хигиена, съвети за безопасна работа и екология: В съответствие с Информационния лист за безопасност (MSDS).

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

Orgachim®

Русе 7000, бул. "Трети март" 21, тел. 082 / 886 340; факс 082 / 886 340
www.orgachim.bg