

**БАЛКИД 300 АВА – 55 К**

**Акрилирана и стиролизирана алкидна смола на база смес от нежълтеещи масла**

<b>Доставна форма:</b>	55% -ен разтвор в ксилен
<b>Употреба:</b>	За производство на бързосъхнещи емайллакове и грундове
<b>Класификация:</b>	Съответства на изискванията на европейското законодателство.

**ХАРАКТЕРИСТИКА**

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
<b>Външен вид :</b> (визуално)	Безцветна хомогенна течност
<b>Цвят по скалата на Гарднер:</b> (БДС ISO 4630)	max 5
<b>Съдържание на нелетливи вещества, 125°C/2h:</b> (БДС EN ISO 3251)	55±1,5 %
<b>Вискозитет по Брукфилд 23°C:</b> (ISO 2555)	400-900 mPa.s
<b>Киселинно число на 100% на смола:</b> (БДС EN ISO 3682)	max 10 mgKOH/g

**ДРУГИ ДАННИ**

<b>Тип на маслото</b>	Дехидратирано рициново масло/ленено масло
<b>Маслено съдържание:</b>	30 %

<b>Плътност при 20°C:</b> (БДС ISO 2811-1)	0,97 g/cm <sup>3</sup>
<b>Пламна температура, затворен тигел:</b> (БДС ISO 2719)	30°C
<b>Разтворимост:</b>	Разтваря се в ароматни въглеводороди; ограничено се разтваря във висши естери.
<b>Приложение:</b>	За производство на бързосъхнещи емайллакове и грундове. В пигментирани системи съхне след прибавяне на 0,03 % Со на база 100 % смола. За по-бързо изсъхване: 0,05% Со; 0,1% Са; 0,2% Zr на база 100 % смола. Покритията на база Балкид 300 АВА-55 К се отличават с много добра атмосферостойчивост и висок гланц.
<b>Съвместимост:</b>	Много ограничена съвместимост с нискомаслени и средномаслени алкидни смоли. Балкид 300 АВА-55 К се използва главно като основно свързващо вещество.
<b>Опаковка:</b>	В метални варели; пластмасови контейнери; цистерни от неръждаема стомана
<b>Съхранение:</b>	Съхранява се в закрити, сухи и добре проветриви складови помещения, предпазени от преки слънчеви лъчи, при температура не по-висока от 30°C. Гаранционен срок на съхранение - 6 месеца от датата на производство.
<b>Хигиена, безопасна работа и екология:</b>	Справка с Информационния лист за безопасност (MSDS).

---

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

---

**Orgachim®**

Русе 7000, бул. "Трети март" 21, тел. 082 / 886 340; факс 082 / 886 340  
[www.orgachim.bg](http://www.orgachim.bg)