

**ОРГАПОЛ 1100 – 55 М****Наситена полиестерна смола**

<b>Доставна форма:</b>	55 % -ен разтвор в ксилен / Шелсол А 100 / n-бутанол.
<b>Употреба:</b>	За производство на автоемайлакове в комбинация с меламина-формалдехидна смола, съхнещи при висока температура.
<b>Класификация:</b>	Съответства на изискванията на европейското законодателство.

**ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>НОРМА</b>
<b>Външен вид:</b> (визуално)	Бистра, еднородна течност
<b>Цвят по скалата на Гарднер, доставна форма:</b> (БДС ISO 4630)	max 2
<b>Съдържание на нелетливи вещества, (0,5-0,8g)/150°C/1h:</b> (БДС EN ISO 3251)	55 ± 1 %
<b>Вискозитет по Хьоплер при 25°C:</b>	700 – 1200 mPa.s
<b>Киселинно число на 100 %-на смола:</b> (БДС EN ISO 3682)	10 – 15 mgKOH/g
<b>Хидроксилно число на 100%-на смола:</b> (БДС EN ISO 4629)	120 – 135 mgKOH/g

**ДРУГИ ДАННИ**

<b>Вискозитет по Брукфилд при 23°C:</b> (ISO 2555)	1000 – 1500 mPa.s
<b>Плътност при 20°C:</b> (БДС ISO 2811-1)	1,00 g/cm <sup>3</sup>

**Пламна температура в затворен тигел:**  
(БДС ISO 2719)

36 °C

<b>Разтворимост:</b>	Разтваря се в ароматни и циклоалифатни въглеводороди, естери, кетони, гликолетери. Има ограничена разтворимост в n-бутанол и пропанол.
<b>Приложение:</b>	За производство на автоемайллакове в комбинация с меламина-формалдехидна смола, съхнещи при висока температура.
<b>Опаковка:</b>	В метални варели; хромникелови контейнери; цистерни от неръждаема стомана.
<b>Съхранение:</b>	Съхранява се в добре затворени опаковки, в закрити, сухи и добре проветриви складови помещения, предпазени от преки слънчеви лъчи, при температура не по-висока от 30°C. Гаранционен срок на съхранение - 12 месеца от датата на производство.
<b>Хигиена, безопасна работа и екология:</b>	Справка с Информационния лист за безопасност (MSDS).

---

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

---

**Оргачим Резинс®**

Русе 7000, бул. "Трети март" 21, тел. 082 / 886 340; факс 082 / 886 340  
[www.orgachimresins.bg](http://www.orgachimresins.bg)