

**БАЛКИД 380 МК – 60 Т**

**Нискомаслена въздушносъхнеща алкидна смола, модифицирана с дестилирани мастни киселини**

<b>Доставна форма:</b>	60 % -ен разтвор в толуен.
<b>Употреба:</b>	За производство на бързосъхнещи индустриални грундове и емайлакове за специални покрития на метал.
<b>Класификация:</b>	Съответства на изискванията на европейското законодателство.

**ХАРАКТЕРИСТИКА**

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
<b>Външен вид :</b> (визуално)	Еднородна бистра течност
<b>Цвят по скалата на Гарднер на 50%-ен разтвор в толуен:</b> (БДС ISO 4630)	max 5
<b>Съдържание на нелетливи вещества:</b> (125°C/1h) (БДС EN ISO 3251)	60±1,5 %
<b>Вискозитет по Брукфилд при 23°C:</b> (ISO 2555)	1 500 – 3 500 mPa.s
<b>Киселинно число на 100% на смола:</b> (БДС EN ISO 3682)	max 12 mgKOH/g

**ДРУГИ ДАННИ**

<b>Маслено съдържание:</b>	38 %
<b>Плътност при 20°C:</b> (БДС ISO 2811-1)	1,0 g/cm <sup>3</sup>

**Orgachim®**

**Пламна температура в затворен тигел:**  
(БДС ISO 2719)

10°C

**Разтворимост:**

Разтваря се в ароматни въглеводороди, кетони и гликол етери.  
Ограничено се разтваря в алифатни въглеводороди.

**Приложение:**

Балкид 380 МК – 60 Т се прилага за производство на бързосъхнещи грундове, емайллакове и специални покрития за метал с ефект на ковано желязо. Формулираните покрития са с висок гланц, добра еластичност. Имат отлична твърдост и устойчивост на пожълтяване. Те са атмосфероро- и химикалоустойчиви, имат устойчивост на корозия. Смолата е съвместима с други нискомаслени и някои средномаслени алкидни смоли. Препоръчително сикативиране е 0,05-0,07% Со; 0,1-0,3% Са; 0,15-0,3% Zr, изчислено спрямо 100%-на смола.

**Опаковка:**

В метални варели; цистерни от неръждаема стомана

**Съхранение:**

Съхранява се в добре затворени опаковки, в закрити, сухи и добре проветриви складови помещения, предпазени от преки слънчеви лъчи, при температура не по-висока от 25°C. Гаранционен срок на съхранение- 6 месеца от датата на производство.

**Хигиена, съвети за безопасна работа и екология:**

В съответствие с Информационния лист за безопасност (MSDS).

---

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

---

**Orgachim®**

Русе 7000, бул. "Трети март" 21, тел. 082 / 886 340; факс 082 / 886 340  
[www.orgachim.bg](http://www.orgachim.bg)